



KÄYTTÖKOHTEET

Eni ASP C 100 sopii useimpien paineilmatyökalujen voiteluun, etenkin louhinta- ja rakennustöissä käytettävien, normaalissa lämpötilassa toimivien paineilmaporakoneiden ja vedellä huuhdeltavilla poranterillä varustettujen työkalujen voiteluun.

Erityinen muotoilu takaa erinomaisuuden voitelevuuden ja siten vahvan voiteluainekalvon, ja **Eni ASP C 100** voi imeä itseensä pieniä määriä vettä menettämättä voiteluominaisuuksiaan.

OMINAISUUDET

Ominaisuudet	Menetelmä	Mittayksikkö	Tyypillinen
Olomuoto	ASTM E2680	-	limpido
Tiheys 15 °C:ssa	ASTM D 4052	kg/m ³	880
Viskositeetti 40 °C:ssa	ASTN D 445	mm ² /s	100
Viskositeetti-indeksi	ASTN D 2270	-	126
Leimahduspiste COC	ASTM D 92	°C	240
Jähmepiste	ASTN D 5950	°C	-21

